

F I S A T E H N I C A

ANTIGEL DILUAT GLYCOXOL K35

DESCRIEREA PRODUSULUI

Denumirea comerciala: ANTIGEL DILUAT GLYCOXOL K35

GLYCOXOL DILUAT K35 este un agent de racire diluat pe baza de monoetilenglicol si inhibitori de coroziune, recomandat pentru autovehicule cu motoare care functioneaza cu benzina sau motorina, precum si diferitelor tipuri de instalatii termice.

Aditivii speciali adaugati confera produsului urmatoarele caracteristici :

1. Caracteristici termice care permit o racire corespunzatoare a motorului/installatiei, fara fierbere;
2. Protectie anticoroziva pentru toate metalele si aliajele utilizate in constructia sistemelor de racire si a motoarelor (aluminiu, cupru, alama, otel, fonta, garnituri);
3. Protectie impotriva inghetului, in functie de concentratia aleasa;
4. Compatibilitate cu cauciucul si plasticul utilizate in fabricarea sistemelor de racire;
5. Excelente caracteristici antispumare;

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

| Glycoxol (preparat)k39 | Antigel diluat |
|--|-----------------|
| Diluție | 1+1 vol. |
| Aspect | Lichid limpede |
| Densitate relativă, la 15°C | 1,050.....1,065 |
| Punct de congelare, °C | -35+/-1 |
| Punct de fierbere, °C | Min 102 |
| Rezidiu la calcinare, % | Max 1,5 |
| pH | 7.....8 |
| Pierderi de metal prin coroziune, mg/cm ² | |
| - cupru Cu 99,9 | 0,10 |
| - alamă Cu Zn 30 | 0,10 |
| - fontă Fe 200 | 0,20 |
| - otel OLC 35 | 0,10 |
| - aluminiu 99,5 | 0,10 |



S.C. KYNITA S.R.L.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR DE PRODUSE CHIMICE

Str. Prundului 44, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, CP 240042, România.

Tel: 004 0250 710 961, Fax: 004 0350 421 961, Mobil: 004 0755 106 025

E-mail: office@kynita.ro, Web: www.kynita.ro

GLYCOXOL DILUAT K35 este miscibil cu orice tip de agent de racire.

RECOMANDARI PRIVIND MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

GLYCOXOL DILUAT K35 contine un pachet de inhibitori de coroziune pentru otel, fonta, alama, aliaj de lipit si aluminiu. Se recomanda depozitarea in rezervoare de otel sau in rezervoare captusite cu rasini fenolice, epoxidice sau alte rasini termorigide. Nu se recomanda depozitarea in rezervoare vopsite cu vopsele pe baza de zinc. Produsul este higroscopic si se va evita depozitarea in locuri cu umiditate crescuta. In cazul in care umiditatea nu poate fi controlata se recomanda utilizarea unui agent de uscare. Se depoziteaza in spatii racoroase si bine ventilate.

AMBALARE

Produsul este ambalat in flacoane de 1l., 3l., 5l., 10l., containere 1000 litri sau butoaie.

TERMEN DE VALABILITATE/GARANTIE 24 LUNI

DIRECTOR,
Emil Heresanu